

Enduit antitache C0

Tissus à chaises | Panneaux | Acoustique

Intuition 4856

		Sand 1713	Bisque 1711
Coral 1714	Honey 1716	Viridian 1723	Platinum 1717
Ochre 1718	Sage 1721	Peacock 1722	Slate 1719
Scarlet 1720	Hickory 1715	Admiral 1724	Charcoal 1712

Intuition 4856

Tissus à chaises | Panneaux | Acoustique

Spécifications

Composition	55% polyester recyclé post-consommation 34% polyester recyclé pré-consommation 11% polyester
Poids	11.9 ± 1.0 once/vg lin.
Largeur	54" min. utilisable
Répétition	aucun
Enduit	enduit acrylique
Traitement	enduit antitache C0

Code de nettoyage

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits nettoyants à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur ou la brosse pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures. Peut également être désinfecté avec des nettoyants à base de peroxyde d'hydrogène, d'alcool et d'ammonium quaternaire (quat).

Divers






- Il est conseillé de faire des essais d'applications.
- La teinte peut varier d'un lot à l'autre.
- Ce tissu est directionnel.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.

Durabilité



Performance


 Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 40 heures classe 4 minimum
 Dégorgement (AATCC 8) Classe 4 minimum sec et classe 3 humide
Résistance à la rupture (ASTM D5034) 210 lbf min. chaîne et 200 lbf min. trame
 Glissement des coutures (ASTM D4034) 30 lbf min. chaîne et 45 lbf min. trame
Résistance au boulochage (ASTM D3511) Classe 4 minimum
 Inflammabilité CA Technical Bulletin 117-2013 Section 1 ASTM E84 Class I or A
 Résistance à l'abrasion (ASTM D4157) 100 000 double frottements toile de coton

Performance acoustique

Nos tissus acoustiques sont acoustiquement transparents. Ce pourcentage représente la quantité de son qui traverse le tissu.

Transparence acoustique: 95%

Pour des résultats plus détaillés, veuillez consulter notre site Internet.

 Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n'est pas nécessaire d'effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l'Association for Contract Textiles, Inc.

duvalttex

É.-U. et INTERNATIONAL | T 800-544-0200
CANADA | T 418 227-9897

Visitez duvalt.com pour commander des échantillons.